

Технические характеристики

Классификация по EN 14411 (ISO 13006), приложение G, группа B1A с E ≤ 0,5% UGL

italon.ru

|                                                                                     | ТЕХНИЧЕСКИЕ<br>ХАРАКТЕРИСТИКИ                    | НОРМА        | ТРЕБОВАНИЯ                                                    | СРЕДНИЕ<br>ПОКАЗАТЕЛИ<br>ITALON |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | Размерные характеристики                         | ISO 10545-2  |                                                               | Соответствует                   |
|    | Водопоглощение*                                  | ISO 10545-3  | Ev ≤ 0,5% индивидуальное max 0,6%                             | ≤ 0,1%                          |
|    | Разрушающее усилие*                              | ISO 10545-4  | S ≥ 700 N (толщина < 7,5 mm)<br>S ≥ 1300 N (толщина ≥ 7,5 mm) | S > 10000 N                     |
|    | Прочность при изгибе*                            | ISO 10545-4  |                                                               | ≥ 45 н/мм2                      |
|   | Стойкость к глубокому истиранию*                 | ISO 10545-6  | ≤ 175 mm3                                                     | ≤ 150 mm3                       |
|  | Коэффициент линейного<br>термического расширения | ISO 10545-8  | Декларируемое значение                                        | ≤ 7 mk-1                        |
|  | Стойкость к перепадам температур                 | ISO 10545-9  | Тестирование согласно EN ISO 10545-1                          | Стойкий                         |
|  | Расширение под воздействием влаги                | ISO 10545-10 | Декларируемое значение                                        | ≤ 0,1 (mm/m)                    |
|  | Морозостойкость                                  | ISO 10545-12 | Тестирование согласно EN ISO 10545-1                          | Стойкий                         |
|  | Стойкость к воздействию химических<br>веществ**  | ISO 10545-13 |                                                               | Стойкий                         |
|  | Стойкость к образованию пятен                    | ISO 10545-14 |                                                               | Класс 5                         |

\* Средние показатели по двум последним годам производства.

\*\* Для химикатов, используемых в быту и для бассейна.

\*\*\* Имеющиеся на предприятии показатели относительно натуральной поверхности изделий и показатели тестов, выполненных внешними авторизованными лабораториями; Компания Italon готова подвергнуть тестированию любую партию, которую Вы планируете приобрести.